

**ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ****ООО «Прогресс»**

Россия, 111524, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Перово, ул.
 Электродная, д. 2 стр. 34, помещ. 19/3, ИНН: 7733398635, ОГРН:
 1227700834613, e-mail: progress.reestr@yandex.ru
 Регистрационный № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ИЛ158 от 2022-12-09



Руководитель лаборатории
 ИЛ ООО «Прогресс»
 _____ А. М. Чернова

«21» Августа 2025г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
(исследований)
№76671-ПРГ/25 от 21.08.2025

1	Объект	Кирпич керамический лицевой: Кирпич керамический лицевой формата 1,4НФ класс средней плотности 1,2; 1,4 марки по прочности М 200, марки по морозостойкости F 200
2	Заявитель	Общество с ограниченной ответственностью «Вышневолоцкий кирпичный завод», Адрес: Россия, 171111, Тверская область, г. Вышний Волочёк, деревня Ненорово, территория промышленная зона кирпичного завода, дом 1, офис 1, ИНН: 6908017144, ОГРН: 1176952013655
3	Изготовитель	Общество с ограниченной ответственностью «Вышневолоцкий кирпичный завод», Адрес: Россия, 171111, Тверская область, г. Вышний Волочёк, деревня Ненорово, территория промышленная зона кирпичного завода, дом 1, офис 1, ИНН: 6908017144, ОГРН: 1176952013655
4	Основание для проведения исследований (анализа)	Заявка № 76671 от 27 Мая 2025 г.
5	Дата запроса на получение материала для исследований (анализа)	29 Мая 2025 г.
6	Дата получения материала для исследований (анализа)	03 Июня 2025 г.
7	Дата проведения исследований (анализа)	05 Июня 2025 г.
8	Нормативные документы, регламентирующие объем исследований (анализа) и их оценку	ГОСТ 530-2012 Кирпич и камень керамические. Общие технические условия
9	Результаты	Таблица №1

Таблица №1

п/п	Наименование показателя	Показатели		Методы испытаний
		НД	Испытания	
1	Размеры, мм: - длина - ширина - толщина	250 120 88	250 120 88	ГОСТ 530-2012
2	Марка по прочности	М 200	М 200	ГОСТ 530-2012
3	Предел прочности при сжатии, МПа - Средний для 5 образцов - Наименьший для отдельного образца	25 20	25,6 20,3	ГОСТ Р 58527-2025
4	Предел прочности при изгибе, МПа - Средний для 5 образцов - Наименьший для отдельного образца	2,5 1,3	4,5 3,5	ГОСТ Р 58527-2025
5	Водопоглощение, %, не менее	6	6,8	ГОСТ 7025-91
6	Класс средней плотности 1,4, кг/м³	1210 - 1400	1270	ГОСТ 7025-91
7	Класс средней плотности 1,2, кг/м³	1010 - 1210	1120	ГОСТ 7025-91
8	Морозостойкость	Более 50 для лицевых изделий	F200	ГОСТ 7025-91
9	Скорость начальной абсорбции воды, кг/(м²·мин)	$0,1 \leq A \leq 3$	0,35	ГОСТ 530-2012
10	Наличие высолов	Не допускаются	Отсутствуют	ГОСТ 530-2012
11	Наличие известковых включений, см²	Глубина не более 3мм общей площадью не более 0,2% площади лицевых граней	Отсутствуют	ГОСТ 530-2012

Заключение:

По результатам проведенных исследований (анализа): Кирпич керамический лицевой: Кирпич керамический лицевой формата 1,4НФ класс средней плотности 1,2; 1,4 марки по прочности М 200, марки по морозостойкости F 200, **выпускаемый** Обществом с ограниченной ответственностью «Вышневолоцкий кирпичный завод», Адрес: Россия, 171111, Тверская область, г. Вышний Волочёк, деревня Ненорово, территория промышленная зона кирпичного завода, дом 1, офис 1, ИНН: 6908017144, ОГРН: 1176952013655, **соответствует:** ГОСТ 530-2012 Кирпич и камень керамические. Общие технические условия.

Исполнитель

Г. З. Воронян

Настоящий протокол испытаний (исследований) распространяется только на объект, подвергнутый испытаниям (исследованиям).

Запрещается полная или частичная публикация (перепечатка) настоящего протокола без письменного разрешения Испытательной лаборатории ООО «Прогресс».

Примечание: заключение оформлено по требованию Заявителя.