

Общество с ограниченной ответственностью «НОВА»
(ООО «НОВА»)

Адрес: 302001, Орловская область, г. Орёл, ул. Зеленый Ров, влд. 15, помещ. 15

Испытательная лаборатория ООО «НОВА»

Свидетельство № РОСС RU. 33039.ИЛ04ПБ

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель
Испытательной лаборатории
ООО «НОВА»

М.М. Ветров
«30» июля 2026 г.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 00627-ПИН от 30.07.2026г.

1.	Объект	Плитка клинкерная фасадная «ТИТАН»
2.	Заказчик	Общество с ограниченной ответственностью «Вышневолоцкий кирпичный завод», Адрес: 171111 Тверская область, г. Вышний Волочек, деревня Ненорово, территория промышленная Зона Кирпичного Завода, дом № 1, офис 1. ИНН 1714469080, ОГРН 11176952013655, тел. 8(800) 222-69-79, эл. почта www.vceramica.ru
3.	Изготовитель	ООО «ВКЗ» Адрес: 171111 Тверская область, г. Вышний Волочек, деревня Ненорово, территория промышленная Зона Кирпичного Завода, дом № 1, офис
4.	Основание для проведения испытаний	Заявка №1432 от 30.04.2026
5.	Дата запроса на получение образцов для испытаний	30.04.2026.
6.	Дата получения образцов для испытаний	08.04.2026
7.	Дата проведения испытаний	12.05.2026-27.07.2026
8.	Нормативные документы, регламентирующие объем испытаний и их оценку	ГОСТ 13992019 «Плитки керамические. Общие технические условия»; ГОСТ
9.	Результаты	Таблица 1

п/п	Наименование показателя	Показатели		Метод испытаний
		НД	Испытания	
1	Отклонение средней длины стороны от рабочего размера	$\pm 1,0\%$ не более $\pm 4,0$ мм	0,5%	ГОСТ 13996-2019
2	Отклонение средней длины стороны от средней длины стороны 10 образцов, %	$\pm 1,0$	0,1%	ГОСТ 13996-2019
3	Отклонение средней толщины грани от рабочего размера, %	$\pm 1,0$	0,2%	ГОСТ 13996-2019
4	Прямолинейность граней. Максимальное отклонение относительно соответствующего рабочего размера, %	$\pm 0,5$	0,1%	ГОСТ 13996-2019
5	Косоугольность. Максимальное отклонение относительно соответствующего рабочего размера, %	$\pm 1,0$	0,3%	ГОСТ 13996-2019
6	Кривизна лицевой поверхности. Максимальное отклонение: а) Выпуклость/вогнутость по центру относительно диагонали, рассчитанной по рабочим размерам, % б) Выпуклость/вогнутость граней относительно соответствующего рабочего размера, % в) Коробление относительно диагонали, рассчитанное по рабочим размерам, %	$\pm 0,5$ $\pm 0,5$ $\pm 0,8$	0,1% 0,15% 0,20%	ГОСТ 13996-2019
7	Качество лицевой поверхности, дефекты	Не менее 95% плиток должны быть без видимых дефектов внешнего вида. На лицевой поверхности плиток не допускаются трещины и цек.	На 98% изделий дефектов внешнего вида не обнаружено.	ГОСТ 13996-2019
8	Водопоглощение	$0,5\% < E \leq 3\%$	1,7%	ГОСТ 13996-2019
9	Разрушающая нагрузка, Н, не менее:	1100	4400	ГОСТ 13996-2019
10	Предел прочности при изгибе, Мпа не менее:	23, отдельное минимальное 18	30, отдельное минимальное 24	ГОСТ 13996-2019
11	Термическая стойкость плитки, циклов	10	10	ГОСТ 13996-2019
12	Морозостойкость, циклов, не менее	100	300	ГОСТ 13996-2019
13	Устойчивость к кислотам и щелочам низкой концентрации:	Классы А, В, С	Класс А	ГОСТ 13996-2019

Заключение:

По результатам проведения испытаний: Плитка клинкерная фасадная цвет «Титан» группы АІЬ производства ООО «Вышневолоцкий кирпичный завод», расположенному по адресу: Тверская область, г. Вышний Волочек, деревня Ненорово, территория промышленная Зона Кирпичного Завода, дом № 1, офис 1. соответствует ГОСТ 13996-2019 «Плитки керамические. Технические условия»

Подписи:

Испытатель ИЛ «НОВА»: Житков В.И.

